



ПОЛИПЛАСТ ПК тип Р

Назначение

Полипласт ПК тип Р специально разработан для составов на основе различных типов гипсовых вяжущих, применяемых в промышленно-гражданском строительстве, также может использоваться с цементными вяжущими. Является добавкой для применения в любых материалах финишного выравнивания полов, в том числе, где предъявляются специальные требования по нагрузкам на конструктив.

Полипласт ПК тип Р – высокоэффективный суперпластификатор в виде порошка на основе поликарбоксилатных эфиров последнего поколения.

Возможности и преимущества

Полипласт ПК тип Р обеспечивает повышение пластичности и текучести раствора, улучшение большинства характеристик затвердевшей смеси, позволяет снизить расход вяжущего, повысить стойкость к растрескиванию и стабильность самовыравнивающих систем, а также получить гладкую поверхность без дефектов.

Характерные особенности суперпластификаторов Полипласт ПК тип Р в сухих строительных смесях и растворах:

- обеспечивает наилучшую растекаемость готового раствора;
- повышенная пластификация;

- экономичный расход;
- сохраняемость нормативного расплыва на срок не менее 30 минут;
- экологическая безопасность.

Нормативная и техническая документация

- ТУ 20.59.59-109-58042865-2020;
- Сертификат соответствия системы ГОСТ Р;
- Свидетельство о государственной регистрации;
- Паспорт безопасности химической продукции.

Дозировка

Вид сухой строительной смеси	Рекомендуемая дозировка, % от массы смеси
Самовыравнивающиеся гипсовые наливные полы	0,05 – 0,3
Строительные растворы машинного приготовления	0,05 – 0,4
Подливочные составы	0,05 – 0,4
Ремонтные составы для заполнения трещин	0,03 – 0,2

Перед применением необходим подбор дозировок в лабораторных условиях.

ПОЛИПЛАСТ ПК тип Р

Применение

При применении добавки в технологии производства сухих строительных смесей следует выполнять требования нормативной документации.

При производстве смесей следует обеспечивать равномерность распределения добавки в соответствии с нормативными требованиями.

Требования безопасности

При работе с продуктом необходимо применять средства индивидуальной защиты согласно типовым отраслевым нормам.

Добавка Полипласт ПК тип Р относится к веществам малоопасным – 4 класс опасности. По ГОСТ 12.1.044 добавка в форме порошка – горючее вещество.

Упаковка и хранение

Полипласт ПК тип Р упаковывается в многослойные бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем по 25 кг либо полипропиленовые контейнеры МКР весом до 500 кг.

Полипласт ПК тип Р рекомендуется хранить в неповрежденной упаковке изготовителя на поддонах в закрытых складских помещениях при температуре не выше плюс 25°C. При хранении продукт необходимо защищать от воздействия влаги и попадания прямых солнечных лучей. Продукцию хранить в один ярус, не допускать дополнительную нагрузку на поддон. Срок хранения – 12 месяцев от даты производства.

